















## CARATTERISTICHE TECNICHE

Gres porcellanato smaltato

## TECHNICAL FEATURES\*

Glazed porcelain stoneware

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE VERSILIA VERSILIA RESULTS MATT	VALORE VERSILIA VERSILIA RESULTS LEVIGATO - POLISHED
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	≤ 0,5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C	≤ 9x10 <sup>-6</sup>	9x10 <sup>-6</sup> xC <sup>-1</sup>	9x10 <sup>-6</sup> xC <sup>-1</sup>
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		RESISTE RESISTANT	RESISTE RESISTANT
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE		RESISTE RESISTANT	RESISTE RESISTANT
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	min. Classe 3	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	min. GB	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	± 0,5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	SPESSORE THICKNESS	± 5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ WEDGING	± 0,6%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	PLANARITÀ WARPAGE	± 0,5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		RESISTE RESISTANT	RESISTE RESISTANT
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	< 175 mm <sup>3</sup>	128 mm <sup>3</sup>	
	BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	≥ 0,42	0.58	
	DIN 51130 R	WATER, OIL, GREASE, ETC. CREATE SLIPPERY CONDITIONS. FLOOR APPLICATIONS WITH EXPO- SURE TO THESE CONDITIONS REQUIRE EXTRA CAUTION IN PRODUCT SELECTION.		R9	

\* These values may vary from lot to lot.